FORLANE
Produits de traitement du bois et du bâtiment

OVELMAT

Laque de finition mate velours à l'eau pour travaux d'intérieur de décoration et de rénovation sur murs et plafonds

NATURE

OVELMAT est une laque de finition mate velours tendue à l'eau.

AVANTAGES

- Faible odeur à l'application : possibilité de travailler en local fermé.
- Faible teneur en COV (conforme Directive 2010).
- Finition mate velours tendue.
- Lessivable (utiliser un produit type **SANIFOR 2**).
- Ne jaunit pas.
- Pas de reprise grâce a sa formulation : idéale pour plafonds.
- Séchage rapide.
- Facilité d'emploi.
- Bon pouvoir couvrant.
- Disponible en + de 400 teintes pastel (nuancier 1000 teintes).
- Application directe sur placo neuf en 2 couches = 1 seul produit = 1 stock

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR NFT 36005 :	Famille I – Classe 4b2 – Classe 7b2
Nature :	Résine glycérophtalique à l'eau et copolymère acrylique
Aspect :	Mat velours tendu
Présentation :	Prêt à l'emploi
Teintes :	Blanc et 1000 teintes pastel
Pouvoir couvrant :	5 à 7 m² / Kg selon support et porosité
Densité :	1.38 + 0.05
Extrait sec :	64 % en poids
Dilution :	Prêt à l'emploi
Point éclair :	Néant
Séchage (A 20°C ET 65% HR) :	**Hors poussières** : 40 min à 1 heure **Sec** : 2 à 4 heures **Recouvrable** : 8 h minimum
Application :	2 couches au minimum
Température d'application :	Entre 10°C et 30°C avec humidité relative < 65%
Nettoyage matériel :	Eau + **PLURILANE**
Stockage :	12 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur (5°C < Température < 25°C).
Taux de COV :	30 G / L

DESTINATION

Utilisation en intérieur sur murs et plafonds, sur plâtre, placoplâtre, enduits, bois (à proscrire sur bois tanniques), aggloméré, sur anciennes peintures adhérentes lessivées au **PLURILANE** (moussant ou non moussant), lavées à l'eau clair dépolies au papier de verre (grains 150-180), polystyrène, toile de verre (consommation plus importante !!!), papier peint (sauf vinyl).

MODE D'EMPLOI

OVELMAT est livré prêt à l'emploi et s'applique généreusement au minimum en 2 couches à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur un support sain, propre et sec (DTU 59-1).
Eliminer les poussières, écailles, particules non adhérentes par brossage, grattage ou lavage (voir chapitre « Destination »).

APPLICATION

Bien remuer ***OVELMAT*** au mélangeur hélicoïdal avant utilisation.
Dilution éventuelle de 0 à 5% avec de l'eau dans le cas d'une application au pistolet, de fortes températures ou de support très fermé.

Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre.

REMARQUES

- Une sur dilution peut entraîner une modification de la couleur finale.
- Attendre le séchage complet de ***OVELMAT*** pour obtenir la couleur définitive (***OVELMAT*** fonce en séchant).
- Le séchage est retardé par temps froid et humide.
- Non soumis à étiquetage.

FDS sur demande
Septembre 2011

AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne saurait engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.

62 Bis, Avenue du Midi – BP 116 – 63803 COURNON D'AUVERGNE CEDEX
☏ 04.73.69.41.89 🖷 04.73.84.55.86 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr